

LNT 309L

CARACTERISTICI DE TOP

- Metalul depus are un continut de ferita delta de aprox. 12%, rezultand o rezistenta ridicata la fisurarea la cald.
- De asemenea utilizat pentru sudarea otelurilor placate unde temperaturile sunt sub 300°C.
- Temperatura maxima de functionare 300°C.

APLICATII TIPICE

- Conducte/tevi
- Petrochimice
- Centrale de energie nucleara

CLASIFICARE / INCADRARE

AWS A5.9 ER309L
EN ISO 14343-A W 23 12 L

GAZE PROTECTIE (CONF. EN ISO 14175)

I1 Gaz inert Ar (100%)

APROBARI

CE

+

COMPOZITIE CHIMICA TIPICA (PROCENTUAL %)

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo
0.01	1.65	0.5	24	13	0.1

PROPRIETATI MECANICE TIPICE PE METAL DEPUS

	Gaze de protectie	Conditii*	Limita de curgere conv. Rp 0,2% (MPa)	Rezistența la curgere Rm (MPa)	Alungire (%)
Valori tipice	I1	AW	390	600	35

* AW = Stare sudată

AMBALARE SI DIMENSIUNI DISPONIBILE

Diametru x Lungime (mm)	Ambalare	Greutate (kg)	Referinta
1.6	Tub PE	5.0	582240
2.0	Tub PE	5.0	582242
2.4	Tub PE	5.0	582245

REZULTATE TESTE

Rezultatele testelor incercarilor mecanice, compoziția metalului depus sau a electrodului și a nivelului hidrogenului difuzibil au fost obținute pe o imbinare sudată și testată conform standardelor prescrise și nu trebuie presupuse a fi rezultatele așteptate într-o anumită aplicație sau sudare. Rezultatele reale vor varia în funcție de mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, procedura de sudare, compoziția chimică a tablelor și temperatura, proiectarea sudurii și metodele de fabricație. Utilizatorii sunt atenționați să confirme, prin teste de calificare sau prin alte mijloace adecvate, adecvarea oricărui consumabil și procedură de sudură înainte de utilizare în aplicația prevăzută.

Fise cu date de securitate (SDS) sunt disponibile aici:



Sub rezerva modificărilor – Aceste informații sunt exacte, după cunoștințele noastre, la momentul tipăririi. Vă rugăm să consultați www.lincolnelectric.eu pentru orice informații actualizate.

LNT 309L-RO-02/08/23