Arcweld 6013

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Arco stabile e spruzzi ridotti.
- La scoria è facile da rimuovere.
- Cordoni di saldatura di bell'aspetto.
- Ottima saldabilità su corrente DC- e AC.
- Può essere utilizzato anche in modalità DC+.

CLASSIFICAZIONE

AWS A5.1 E 6013 EN ISO 2560-A E 38 0 R 12

TIPO DI CORRENTE

DC- / AC (minimo OCV 60V)

POSIZIONI DI SALDATURA

Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente

COMPOSIZIONE CHIMICA [%] TIPICA DEL DEPOSITO

С	Mn	Si	Р	S
0.09	0.4	0.3	≤0.03	≤0.02

CARATTERISTICHE MECCANICHE TIPICHE DEL DEPOSITO (ALL WELD METAL)

Richiesto	Condizione*	Snervamento (MPa)	Rottura (MPa)	Allungamento (%)	Resilienza ISO-V (J) 0°C
AWS A5.1	AW	≥330	≥430	≥17	non specificato
EN ISO 2560-A	AW	non specificato	470-600	≥20	min. 47
Valori tipici	AW	430	550	24	55

^{*} AW: As welded

REGOLAZIONE PARAMETRI

	Diametro x Lunghezza (mm)	Corrente (A)	
	2,5 x 350	60-90	
	3,2 x 350	110-135	
	4,0 x 350	160-180	

CONFEZIONAMENTI E DIMENSIONI

Diametro x Lunghezza (mm)	Confezione	Elettrodi/unità	Peso netto/unità (kg)	Codice prodotto
2,5 x 350	CBOX	238	4.5	609010-1
3,2 x 350	CBOX	140	4.5	609011-1
4,0 x 350	CBOX	90	4.5	609012-1

RISULTATI DELLE PROVE

I risultati dei test per le proprietí meccaniche, la composizione del deposito o dell'elettrodo e i livelli di idrogeno diffusibile sono stati ottenuti da una saldatura prodotta e testata in base agli standard prescritti e non devono essere considerati i risultati attesi in una particolare applicazione o saldatura. I risultati effettivi variano a seconda di diversi fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedure di saldatura, composizione e temperatura dei materiali base, configurazione del cianfrino e metodi di fabbricazione. Gli utilizzatori sono chiamati a confermare l'idoneití del materiale di consumo per la saldatura e delle procedure attraverso test di qualifica o altri metodi idonei prima dell'utilizzo

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili qui:



Soggetto a modifica - Le informazioni sono precise per quanto a nostra conoscenza al momento della stampa della presente brochure. Fare riferimento a: www.lincolnelectric.eu per qualsiasi informazione aggiornata.

Arcweld 6013-IT-24/01/24

