

# CARBOFIL 3NiMoCr

## CARACTÉRISTIQUES

- Excellentes propriétés mécaniques.
- Idéal pour les applications à basse température.

## APPLICATIONS TYPIQUES

- Infrastructures
- Travaux de terrassement
- Grues

## CLASSIFICATION

AWS A5.28 ER 120S-G  
 EN ISO 16834-A G 89 5 M21 Mn4Ni2.5CrMo

## GAZ DE PROTECTION (SELON EN ISO 14175)

M20 Mélange de gaz Ar+ 5-15% CO<sub>2</sub>  
 M21 Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO<sub>2</sub>  
 M24 Mélange de gaz Ar+ 5-15% CO<sub>2</sub>+ 0,5-3% O<sub>2</sub>  
 M26 Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO<sub>2</sub> + 0,5-3% O<sub>2</sub>

## ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU FIL (%)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo
0.11	1.9	0.8	≤0.015	≤0.018	0.55	2.4	0.55

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU MÉTAL DÉPOSÉ

Valeurs typiques	Gaz de protection	Condition*	Limite élastique (MPa)	Résistance à la rupture (MPa)	Allongement (%)	Résilience ISO-V (J)	
						+20°C	-50°C
	M21	AW	≥930	≥980	≥14	≥70	≥47

\* AW = Brut de soudage

## CONDITIONNEMENT

Diamètre de fil (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Référence
1.2	BOBINE (B300)	16.0	W000377715

## RÉSULTATS DES TESTS

Les résultats des essais concernant les propriétés mécaniques, le dépôt ou la composition de l'électrode et les niveaux d'hydrogène diffusible ont été obtenus à partir d'un moule produit et testé selon les normes prescrites, et ne doivent pas être considérés comme les résultats attendus dans une application soudée particulière. Les résultats varieront en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, de la procédure de soudage, de la composition chimique et de la température de la tôle, de la configuration de l'assemblage et des méthodes de fabrication. Les utilisateurs sont priés de confirmer, par un test de qualification, ou autre moyen approprié, l'adéquation de tout métal d'apport et procédure de soudage avant de l'utiliser dans l'application prévue.

Les fiches de données de sécurité (SDS) sont disponibles ici:



Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l'état actuel de nos connaissances à la date d'impression. Veuillez vous référer à [www.lincolnelectric.fr](http://www.lincolnelectric.fr) pour toute information mise à jour.