

OE-SD3 1Ni 1/2Mo

CARACTÉRISTIQUES

- Permet d'obtenir des limites élastiques élevées et une bonne résilience à basse température
- Compatible avec les impositions NACE.
- Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de fil, indiquant la composition chimique.

CLASSIFICATION

AWS A5.23	EF3
EN ISO 26304-A	S3Ni1Mo
EN ISO 14171-A	S3Ni1Mo

ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU FIL (%)

C	Mn	Si	P	S	Ni	Mo
0.12	1.7	0.2	≤0.015	≤0.015	0.95	0.5

CONDITIONNEMENT

Diamètre de fil (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Référence
2.4	BOBINE	25.0	OE12MO-24-25VCI
	BOBINE	25.0	OE12MO-32-25VCI
3.2	FÛT	350.0	OE12MO-32-350E
	BOBINE	25.0	OE12MO-4-25VCI
4.0	BOBINE	100.0	OE12MO-4-100
	FÛT	350.0	OE12MO-4-350E-CCW
	FÛT	400.0	OE12MO-4-400
	FÛT	400.0	OE12MO-4-400

RÉSULTATS DES TESTS

Les résultats des essais concernant les propriétés mécaniques, le dépôt ou la composition de l'électrode et les niveaux d'hydrogène diffusible ont été obtenus à partir d'un moule produit et testé selon les normes prescrites, et ne doivent pas être considérés comme les résultats attendus dans une application soudée particulière. Les résultats varieront en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, de la procédure de soudage, de la composition chimique et de la température de la tôle, de la configuration de l'assemblage et des méthodes de fabrication. Les utilisateurs sont priés de confirmer, par un test de qualification, ou autre moyen approprié, l'adéquation de tout métal d'apport et procédure de soudage avant de l'utiliser dans l'application prévue.

Les fiches de données de sécurité (SDS) sont disponibles ici:



Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l'état actuel de nos connaissances à la date d'impression. Veuillez vous référer à www.lincolnelectric.fr pour toute information mise à jour.