Cor-A-Rosta® P4462

AWS A5.22 E2209T1-1/-4 A-Nr Mat-Nr 1.4462 6

ISO 17633-A T 22 9 3 N L P M 2 F-Nr

9606 FM 5

DESCRIPCIÓN GENERAL

Alambre tubular inoxidable con gas de protección, para la soldadura en posición del acero inoxidable dúplex. Excelente soldabilidad.

Aplicable hasta una temperatura de servicio de 250°C.

Alta resistencia a la corrosión en general, picaduras y condiciones de corrosión bajo tensión.

Alto límite elástico >500N/mm².

POSICIONES DE SOLDADURA ISO/ASME

TIPO DE CORRIENTE/ GAS DE PROTECCIÓN (ISO 14175)

PC/2G

M21 : Gas Mezcla Ar+ (>15-25%) CO.

: 15-25 l/min Caudal

HOMOLOGACIONES

ias de protección	LRS	
M21	+	
C1	+	

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) TIPICA, METAL DEPOSITADO

Gas de protección	С	Mn	Si	Cr	Ni	Мо	N	FN (acc.WRC 1992)
M21	0.03	1.2	0.7	23	9.2	3.1	0.12	40

PROPIEDADES MECÁNICAS, TÍPICAS, METAL DEPOSITADO

	Gas de		Límite Elástico		Alargamiento	Impacto ISO-V(J)	
	protección	Condición	(N/mm²)	R.Tracción (N/mm²)	(%)	-20°C	-50°C
Requerido: AWS A5.22			no requerido	min. 690	min. 25		
ISO 17633-A			min. 450	min. 550	min. 25		
Valores típicos	M21	AW	630	800	29	65	55

Diámetro (mm)	1.2
Bohina 15 kg S300	X

Cor-A-Rosta® P4462 : rev. C-ES27-19/05/16

Cor-A-Rosta® P4462

MATERIALES A SOLDAR						
Grados Acero	EN 10088-1/-2	Mat. Nr	ASTM/ACI A240/A312/A351	UNS		
Aceros inoxida	bles duplex					
	X2CrNiMoN22-5-3	1.4462		S31803		
		1.4417		S31500		
	X3CrNiMoN27-5-2	1.4460		S31200		
	X2CrNiN23-4	1.4362		S32304		
	X2CrMnNi21-5-1	1.4162		S32101		

Uniones disimilares como Aceros no aleados y de baja aleación con Acero inoxidable duplex

PARÁMETROS ÓPTIMOS DE SOLDADURA

COMENTARIOS

Para soldadura en plano, utilice Cor-A-Rosta 4462 Soldadura con aporte térmico max. 2.5 kJ/mm Temperatura precalentamiento y entrepasadas máx. 150°C