FLUXOFIL 41

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Filo animato basico per la saldatura di acciai ad alto limite di snervamento di 550MPa e resilienza testata a -40°C.
- 1,1% Ni e 0,4% Mo, sistema di scorificazione.
- Buona produttività ed elevata purezza del metallo depositato.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Costruzione in acciaio
- Offshore

CLASSIFICAZIONE

AWS A5.29 E90T5-GC-H4

E90T5-GM-H4

EN ISO 18276-A T 55 4 1NiMo B M21 2 H5

T 55 4 1NiMo B C1 2 H5

TIPO DI CORRENTE

DC+

POSIZIONI DI SALDATURA

Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente

GAS DI PROTEZIONE (ACC. EN ISO 14175)

C1 Gas attivo 100% CO₂

M21 Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂

APPROVAZIONI

AL I ROVALION						
RMRS	ΤÜV	DB				
+	+	+				

COMPOSIZIONE CHIMICA [%] TIPICA DEL DEPOSITO

С	Mn	Si	Р	S	Ni	Мо
0.07	1.3	0.4	0.01	0.01	1.1	0.4

CARATTERISTICHE MECCANICHE TIPICHE DEL DEPOSITO (ALL WELD METAL)

	Gas di protezione	Condizione*	Snervamento (MPa)	Rottura (MPa)	Allungamento (%)	Resilienza ISO-V (J) -40°C
Valori tipici	M21	AW	≥550	640-760	≥18	≥60

^{*} AW = As welded

Test gas: 82% Ar+18% CO₂

CONFEZIONAMENTI E DIMENSIONI

Diametro del filo (mm)	Confezione	Peso (kg)	Codice prodotto
1.2	BOBINA (B300)	16.0	W000281197



RISULTATI DELLE PROVE

risultati dei test per le proprietí meccaniche, la composizione del deposito o dell'elettrodo e i livelli di idrogeno diffusibile sono stati ottenuti da una saldatura prodotta e testata in base agli standard prescritti e non devono essere considerati i risultati attesi in una particolare applicazione o saldatura. I risultati effettivi variano a seconda di diversi fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedure di saldatura, composizione e temperatura dei materiali base, configurazione del cianfrino e metodi di fabbricazione. Gli utilizzatori sono chiamati a confermare l'idoneití del materiale di consumo per la saldatura e delle procedure attraverso test di qualifica o altri metodi idonei prima dell'utilizzo

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili qui:



Soggetto a modifica - Le informazioni sono precise per quanto a nostra conoscenza al momento della stampa della presente brochure. Fare riferimento a: www.lincolnelectric.eu per qualsiasi informazione aggiornata.

