

L60

EIGENSCHAFTEN

- Universal-Drahtelektrode mit niedrigem Kohlenstoff, Mangan- und Siliziumgehalt.
- Geringe Härte und beste Ergebnisse bei der Verwendung mit aktiven Pulvern von Lincoln Electric.
- Ausgezeichnet geeignet zum Schweißen verölter Bleche.
- Beste Ergebnisse bei der Verwendung mit aktiven Pulvern.

KLASSIFIZIERUNG

AWS A5.17 EL12
EN ISO 14171-A S1

CHEMISCHE ANALYSE (IN %), TYPISCHE WERTE, DRAHTELEKTRODE

C	Mn	Si
0.09	0.5	0.06

VERPACKUNG UND LIEFERFORMEN

Drahtdurchmesser (mm)	Verpackung	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
2.0	SPULE	25.0	FL60-2-25VCI
	SPULE	25.0	FL60-24-25VCI
2.4	SPULE	230.0	106886
	FASS	400.0	FL60-24-400
	FASS	600.0	FL60-24-600AC
	SPULE	25.0	FL60-32-25VCI
3.2	SPULE	100.0	FL60-32-100
	FASS	400.0	FL60-32-400
	SPULE	25.0	FL60-4-25VCI
4.0	SPULE	100.0	FL60-4-100
	FASS	350.0	FL60-4-350

TESTERGEBNISSE

Testergebnis für mechanische Gütewerte, Abschmelzleistung oder Elektrodenzusammensetzung und diffusiblen Wasserstoff ergeben sich aus Schweißproben, die normgerecht hergestellt und geprüft werden. Sie können bei speziellen Anwendungen und Schweißungen nicht als Ergebnisse erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von zahlreichen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Schweißverfahren, der chemischen Zusammensetzung und der Temperatur des Grundwerkstoffes, der Nahtform und den Fertigungsprozessen. Anwender sollten durch Qualifizierungsprüfungen oder andere geeignete Maßnahmen die Eignung von Zusatzwerkstoffen und Verfahren für bestimmte Anwendungen bestätigen

Sicherheitsdatenblätter (SDB) finden Sie hier:



Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
Siehe www.lincolnelectric.com für aktualisierte Informationen