

Lincore® 55-G

CARACTERISTICI DE TOP

- Pentru a fi utilizat pe otel carbon si slab aliat
- Straturi nelimitate, cu proceduri adecvate pentru temperaturile de preincalzire si intre straturi
- Produce un metal depus care rezista la uzura metal pe metal si la abraziune usoara

APLICATII TIPICE

- Discuri de franare, Cupe, Macarale, Zdrobitoare, Lame
- Tragatoare, Role, Tamburi, Extrudare, Ciocane
- Piese turnate, Cuptoare, Incarcatoare, Exploatari forestiere, Moara
- Echipamente miniere, Mixere, Vetre deschise, Table, Generatoare de putere
- Cai de rulare, Role, Lopeti, Dinti, Carucioare, Roti.

CLASIFICARE / INCADRARE

EN ISO T Fe2

POZITII DE SUDARE

Toate pozitile

GAZE PROTECTIE (CONF. EN ISO 14175)

Amestec gaz 75-90% Argon / Rest CO₂
98% Argon / 2% O₂

PROPRIETATI MECANICE TIPICE PE METAL DEPUS

	Gaze de protectie	Conditii*	Limita de curgere (MPa)	Rezistența la curgere Rm (MPa)	Alungire (%)
Valori tipice					

AMBALARE SI DIMENSIUNI DISPONIBILE

Diametru sarma (mm)	Ambalare	Greutate (kg)	Referinta
1,3	ROLA	11.3	ED037409
1.1	ROLA	4.5	ED036444
	BUTOI	11.3	ED028176
1.3	BUTOI	227.0	ED031475
	BUTOI	227.0	ED037410
1.6	ROLA	11.3	ED028177
	BUTOI	90.0	ED037525
	BUTOI	113.3	ED036653
	BUTOI	227.0	ED032661

REZULTATE TESTE

Rezultatele testelor incercarilor mecanice, compozitia metalului depus sau a electrozului și a nivelului hidrogenului difuzibil au fost obținute pe o imbinare sudată și testată conform standardelor prescrise și nu trebuie presupuse a fi rezultatele așteptate într-o anumită aplicație sau sudare. Rezultatele reale vor varia în funcție de mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, procedura de sudare, compozitia chimica a tablelor și temperatura, proiectarea sudurii și metodele de fabricație. Utilizatorii sunt atenționați să confirme, prin teste de calificare sau prin alte mijloace adecvate, adecvarea oricărui consumabil și procedură de sudură înainte de utilizare în aplicația prevăzută.

Fise cu date de securitate (SDS) sunt disponibile aici:



Sub rezerva modificărilor – Aceste informații sunt exacte, după cunoștințele noastre, la momentul tipăririi. Vă rugăm să consultați www.lincolnelectric.eu pentru orice informații actualizate.