OE-S2

GŁÓWNE CECHY

- Podstawowy wybór jako drut do spawania SAW ogólnego przeznaczenia
- Stosowany do maks. granicy plastyczności 355 MPa.
- Niższa zawartość krzemu w porównaniu z OE-SD2

KLASYFIKACJA

AWS A5.17	EM12K
EN ISO 14171-A	S2

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY DRUTU (% WAG.)

C	Mn	Si	P	S
0.1	1	0.12	≤0.025	≤0.025

OPAKOWANIE, DOSTĘPNE ROZMIARY

Średnica drutu (mm)	Opakowanie	Ciężar (kg)	Indeks
1.6	SZPULA	16.0	W000285014
	SZPULA	25.0	OES2-16-25VCI
	BECZKA	600.0	OES2-16-600AC
2.0	SZPULA	16.0	W000285017
	SZPULA	25.0	OES2-2-25VCI
	SZPULA	300.0	OES2-2-300MR
	BECZKA	400.0	OES2-2-400
2.4	SZPULA	25.0	OES2-24-25VCI
	BECZKA	400.0	OES2-24-400
	BECZKA	600.0	OES2-24-600AC
3.2	SZPULA	25.0	OES2-32-25VCI
	SZPULA	100.0	OES2-32-100
	BECZKA	400.0	OES2-32-400, OES2-32-400-CCW
4.0	SZPULA	25.0	OES2-4-25VCI
	SZPULA	100.0	OES2-4-100
	BECZKA	300.0	OES2-4-300E-CCW
	BECZKA	400.0	OES2-4-400, OES2-4-400-CCW
	SZPULA	700.0	W000278289
	SZPULA	1000.0	OES2-4-1T, OES2-4-1T-CCW
4.8	SZPULA	25.0	OES2-48-25VCI

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań właściwości mechanicznych, składu chemicznego spoiwa lub elektrody oraz poziomu wodoru dyfundującego uzyskano na podstawie spoiny, wykonanej i przetestowanej zgodnie z obowiązującymi normami, i nie należy zakładać, że takie same wyniki zostaną uzyskane w każdym, szczególnym zastosowaniu. Rzeczywiste wyniki będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym, ale nie wyłącznie, procesu spawania, składu chemicznego i temperatury materiału rodzimego, konstrukcji złącza spawanego i metod produkcyjnych. Użytkownikom zaleca się, aby przed zastosowaniem we własnych aplikacjach, potwierdzili za pomocą testów kwalifikacyjnych lub innych, odpowiednich metod, przydatność wszelkich materiałów spawalniczych i procedur spawalniczych.

Kod QR do pobrania kart charakterystyk (SDS) produktu:

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie jej wydania i są zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.lincolnelectric.eu