CARBOFIL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se utiliza principalmente para la soldadura de una sola pasada y para aceros con superficies oxidadas o sucias.
- Arco estable y excelente capacidad de avance.
- Excelentes propiedades mecánicas.

APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación general
- Construcción
- Automoción / Transporte

CLASIFICACIÓN

AWS A5.18 ER70S-3 EN ISO 14341-A G 38 3 C1 2Si

G 42 3 M21 2Si

GASES DE PROTECCIÓN (SEGÚN EN ISO 14175)

C1 Gas activo 100% CO₂
M21 Gas mezcla Ar+ 15-25% CO₂

HOMOLOGACIONES

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) TÍPICA, HILO

С	Mn	Si	Р	S
0.08	1.1	0.6	≤0.025	≤0.025

PROPIEDADES MECÁNICAS, TÍPICAS, METAL DEPOSITADO

	Gas protección	Condición*	Límite elástico (MPa)	Resistencia a la tracción (MPa)	•	Impacto ISO-V (J)	
u						+20°C	-30°C
Valores típicos	M21	AW	≥420	480-550	≥22	≥90	≥47

^{*} AW = Recién soldado

DIÁMETROS/EMPAQUETADO

Diámetro del hilo (mm)	Empaquetado	Peso (kg)	Referencia del producto	
0.8	BOBINA (B300)	16.0	C08K016P1E11	
1.0	BOBINA (B300)	16.0	C10K016P1E11	
1.2	BOBINA (B300)	16.0	C12K016P1E11	
	BOBINA (BS300)	16.0	C12L016P1E11	
	BIDÓN	300.0	C12D300E1E11	



RESULTADOS DE PRUEBAS

Los resultados de las pruebas de las propiedades mecánicas, la composición del metal depositado o del electrodo y los niveles de hidrógeno difusible se obtuvieron a partir de una soldadura producida y probada de acuerdo con las normas prescritas, y no deben asumirse como los resultados esperados en una aplicación o soldadura particular. Los resultados reales variarán dependiendo de muchos factores que incluyen, aunque no limitado a ellos, el procedimiento de soldadura, la composición química y la temperatura de la chapa, el diseño de soldadura y los métodos de fabricación Antes de proceder con la aplicación prevista, los usuarios deben confirmar mediante pruebas de cualificación, o otros medios apropiados, si los consumibles o los procedimiento de soldadura son adecuados

Las hojas de datos de seguridad (SDS) están disponibles aquí:



Posibilidad de modificaciones: Esta información es precisa y se adecua a los conocimientos de los que dispone la empresa en el momento de la impresión Por favor, consulte www.lincolnelectric.eu para cualquier información actualizada.

