BASINOX 308L

EIGENSCHAFTEN

- Schnell erstarrende Schlacke, gleichmäßige Abdeckung der Naht
- Gut geeignet für Zwangslagen.
- Für korrosionsbeständigen 304L-Stahl in allen Positionen außer Fallnaht.

KLASSIFIZIERUNG

AWS A5.4 E308L-15 EN ISO 3581-A E 19 9 L B 22

STROMART

DC+

SCHWEISSPOSITIONEN

Alle Schweißpositionen, außer Fallnaht

ZULASSUNGEN

ΤÜV

+

CHEMISCHE ANALYSE (IN %), TYPISCHE WERTE, REINES SCHWEISSGUT

С	Mn	Si	Р	S	Cr	Ni	Ferrit
≤0.03	1.5	0.3	≤0.025	≤0.025	19	10	5-10

MECHANISCHE GÜTEWERTE, TYPISCHE WERTE, REINES SCHWEISSGUT

	7	0,2% Dehngrenze	Zugfestigkeit	Dehnung	Kerbschlagzähigkeit ISO-V (J)	
	Zustand*	(MPa)	(MPa)	(%)	+20°C	-120°C
AWS A5.4	AW	keine Angabe	≥520	≥30	keine Angabe	keine Angabe
EN ISO 3581-A	AW	≥320	≥510	≥30	keine Angabe	keine Angabe
Typische Werte	AW	400	600	40	80	40

AW (U) =unbehandelt

STROM

31 ROW	
Durchmesser x Länge (mm)	Strombereich (A)
2,5 x 300	45-70
3,2 x 350	65-120
4,0 x 350	100-140

VERPACKUNG UND LIEFERFORMEN

Durchmesser x Länge (mm)	Verpackung	Elektroden / VE	Nettogewicht / VE (kg)	Artikel-Nr.
2,5 x 300	VPMD	100	1.7	W100287951
3,2 x 350	VPMD	65	2.1	W100287952
4,0 x 450	VPMD	40	2.5	W100387510



TESTERGEBNISSE

Testergebnis für mechanische Gütewerte, Abschmelzleistung oder Elektrodenzusammensetzung und diffusiblen Wasserstoff ergeben sich aus Schweißproben, die normgerecht hergestellt und geprüft werden. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von zahlreichen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Schweißverfahren, der chemischen Zusammensetzung und der Temperatur des Grundwerkstoffes, der Nahtform und den Fertigungsprozessen. Anwender sollten durch Qualifizierungsprüfungen oder andere geeignete Maßnahmen die Eignung von Zusatzwerkstoffen und Verfahren für bestimmte Anwendungen bestätigen

Sicherheitsdatenblätter (SDB) finden Sie hier:



Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Siehe www.lincolnelectric.com für aktualisierte Informationen

