

CARBOFIL CrMo5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se utiliza en la industria química y en los procesos de síntesis de amoníaco.
- Ideal para aceros resistentes a la fluencia a temperaturas elevadas
- Ideal para aplicaciones de baja temperatura.

APLICACIONES TÍPICAS

- Generación de energía
- Petroquímicas

CLASIFICACIÓN

AWS A5.28	ER80S-B6
EN ISO 21952-A	G CrMo5Si

GASES DE PROTECCIÓN (SEGÚN EN ISO 14175)

M20	Gas mezcla Ar+ 15-15% CO ₂
M21	Gas mezcla Ar+ 15-25% CO ₂
M24	Gas mezcla Ar+ 5-15% CO ₂ + 0,5-3% O ₂
M26	Gas mezcla Ar+ 15-25% CO ₂ + 0,5-3%O ₂

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) TÍPICA, HILO

C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo
0.07	0.5	0.5	≤0.020	≤0.020	5.70	0.6

PROPIEDADES MECÁNICAS, TÍPICAS, METAL DEPOSITADO

Gas protección	Condición*	Límite elástico (MPa)	Resistencia a la tracción (MPa)	Alargamiento (%)	Impacto ISO-V (J) +20 °C	
Valores típicos	M21	PWHT 760°C/1h	≥470	≥590	≥17	≥47

* PWHT = Tratamiento térmico posterior a la soldadura

DIÁMETROS/EMPAQUETADO

Diámetro del hilo (mm)	Empaquetado	Peso (kg)	Referencia del producto
1.2	BOBINA (B300)	16.0	W000282968

RESULTADOS DE PRUEBAS

Los resultados de las pruebas de las propiedades mecánicas, la composición del metal depositado o del electrodo y los niveles de hidrógeno difusible se obtuvieron a partir de una soldadura producida y probada de acuerdo con las normas prescritas, y no deben asumirse como los resultados esperados en una aplicación o soldadura particular. Los resultados reales variarán dependiendo de muchos factores que incluyen, aunque no limitado a ellos, el procedimiento de soldadura, la composición química y la temperatura de la chapa, el diseño de soldadura y los métodos de fabricación. Antes de proceder con la aplicación prevista, los usuarios deben confirmar mediante pruebas de cualificación, o otros medios apropiados, si los consumibles o los procedimientos de soldadura son adecuados.

Las hojas de datos de seguridad (SDS) están disponibles aquí:



Posibilidad de modificaciones: Esta información es precisa y se adecua a los conocimientos de los que dispone la empresa en el momento de la impresión. Por favor, consulte www.lincolnelectric.eu para cualquier información actualizada.