

# BASINOX 410

## CARACTÉRISTIQUES

- L'application la plus courante de ces électrodes est le soudage d'alliages de composition semblable. Elles sont également utilisées pour le rechargement des aciers au carbone en raison de leur résistance à la corrosion, à l'érosion ou à l'abrasion.
- BASINOX 410 est également utilisé pour le rechargement inoxydable résistant à l'usure sur des aciers non alliés ou faiblement alliés pour les surfaces d'étanchéité des raccords d'eau, de gaz ou de vapeur.
- Décassage facile du laitier
- Bien adapté à la soudure positionnelle.

## CLASSIFICATION

AWS A5.4	E410-15*
EN ISO 3581-A	E Z 13 1 B 42
EN 14700	E Fe10*

\* Classification la plus proche

\* Classification la plus proche

## TYPE DE COURANT

DC+

## POSITIONS DE SOUDAGE

Toutes, sauf verticale descendante

## ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL DÉPOSÉ (%)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni
0.05	0.4	0.3	0	≤0.025	12	1.50

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU MÉTAL DÉPOSÉ

Condition*	Limite élastique 0,2% (MPa)	Résistance à la rupture (MPa)	Allongement (%)	Résilience ISO-V (J) +20°C	Dureté (HB)	
AWS A5.4	PWHT	non spécifié	≥20	non spécifié	non spécifié	
EN ISO 3581-A	PWHT	non spécifié	≥15	non spécifié	non spécifié	
Valeurs typiques	680°C x 8h	550	720	22	55	200

## PARAMÈTRES DE SOUDAGE

Diamètre x Longueur (mm)	Gamme d'intensité (A)
2,5 x 300	65-95
3,2 x 350	85-140
4,0 x 350	120-190

## CONDITIONNEMENT

Diamètre x Longueur (mm)	Conditionnement	Nb d'électrodes/étui	Poids net/étui (kg)	Référence
2,5 x 300	VPMD	100	1.8	W000288022
3,2 x 350	VPMD	50	1.9	W000288023
4,0 x 350	VPMD	40	2.2	W000288024

### RÉSULTATS DES TESTS

Les résultats des essais concernant les propriétés mécaniques, le dépôt ou la composition de l'électrode et les niveaux d'hydrogène diffusible ont été obtenus à partir d'un moule produit et testé selon les normes prescrites, et ne doivent pas être considérés comme les résultats attendus dans une application soudée particulière. Les résultats varieront en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, de la procédure de soudage, de la composition chimique et de la température de la tôle, de la configuration de l'assemblage et des méthodes de fabrication. Les utilisateurs sont priés de confirmer, par un test de qualification, ou autre moyen approprié, l'adéquation de tout métal d'apport et procédure de soudage avant de l'utiliser dans l'application prévue.

Les fiches de données de sécurité (SDS) sont disponibles ici:



Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l'état actuel de nos connaissances à la date d'impression. Veuillez vous référer à [www.lincolnelectric.fr](http://www.lincolnelectric.fr) pour toute information mise à jour.