

# Outershield® MC715Ni1-H

## CARACTÉRISTIQUES

- Pratiquement pas de projections, vitesse d'avance élevée et excellent dévidage du fil.
- Propriétés mécaniques exceptionnelles avec notamment des résiliences à -50 °C (CNV  $\geq 47$ ) à -50 °C).
- Très bonne stabilité garantissant un transfert régulier des éléments d'alliage.

## APPLICATIONS TYPIQUES

- Industrie offshore
- Construction métallique

## CLASSIFICATION

AWS A5.28 E80C-6M H4  
EN ISO 17632-A T46 5 1Ni M M21 2 H5

## TYPE DE COURANT

DC+

## GAZ DE PROTECTION (SELON EN ISO 14175)

M21 Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO<sub>2</sub>  
Débit 15-25 l/min

## ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL DÉPOSÉ (%)

| Gaz de protection | C    | Mn   | Si   | P     | S     | Ni   | HDM        |
|-------------------|------|------|------|-------|-------|------|------------|
| M21               | 0.05 | 1.35 | 0.45 | 0.020 | 0.020 | 0.95 | 3 ml/100 g |

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU MÉTAL DÉPOSÉ

|                    | Gaz de protection | Condition* | Limite élastique (MPa) | Résistance à la rupture (MPa) | Allongement (%) | Résilience ISO-V (J) |         |
|--------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|                    |                   |            |                        |                               |                 | -40 °C               | -50 °C  |
| Requis : AWS A5.28 |                   |            | min. 470               | min. 550                      | min. 24         | min. 27              |         |
| EN ISO 17632-A     |                   |            | min. 460               | 530-680                       | min. 20         |                      | min. 47 |
| Valeurs typiques   | M21               | AW         | 530                    | 600                           | 25              | 100                  | 80      |

\* AW = Brut de soudage

## CONDITIONNEMENT

| Diamètre de fil (mm) | Conditionnement | Poids (kg) | Référence |
|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1.2                  | BOBINE (B300)   | 16.0       | 941939N   |
|                      | FÛT             | 200.0      | 941941    |

## RÉSULTATS DES TESTS

Les résultats des essais concernant les propriétés mécaniques, le dépôt ou la composition de l'électrode et les niveaux d'hydrogène diffusible ont été obtenus à partir d'un moule produit et testé selon les normes prescrites, et ne doivent pas être considérés comme les résultats attendus dans une application soudée particulière. Les résultats varieront en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, de la procédure de soudage, de la composition chimique et de la température de la tôle, de la configuration de l'assemblage et des méthodes de fabrication. Les utilisateurs sont priés de confirmer, par un test de qualification, ou autre moyen approprié, l'adéquation de tout métal d'apport et procédure de soudage avant de l'utiliser dans l'application prévue.

Les fiches de données de sécurité (SDS) sont disponibles ici:



Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l'état actuel de nos connaissances à la date d'impression. Veuillez vous référer à [www.lincolnelectric.fr](http://www.lincolnelectric.fr) pour toute information mise à jour.