

LNS 162

CARACTERISTICI DE TOP

- Sarma cu continut de 2% Nichel.
- Rezistenta excelenta la impact pana la -60°C .
- Recomandata pentru sudarea cu treceri multiple, in combinatie cu fluxurile bazice.

CLASIFICARE / INCADRARE

AWS A5.23 ENi2
EN ISO 14171-A S2Ni2

COMPOZITIE CHIMICA TIPICA SARMA (%)

C	Mn	Si	Ni
0.10	1.1	0.15	2.2

AMBALARE SI DIMENSIUNI DISPONIBILE

Diametru sarma (mm)	Ambalare	Greutate (kg)	Referinta
2.4	ROLA	25.0	LNS162-24-25VCI
3.2	ROLA	25.0	LNS162-32-25VCI
4.0	ROLA	25.0	LNS162-4-25VCI

REZULTATE TESTE

Rezultatele testelor incercarilor mecanice, compozitia metalului depus sau a electrodului și a nivelului hidrogenului difuzibil au fost obținute pe o imbinare sudata și testată conform standardelor prescrise și nu trebuie presupuse a fi rezultatele așteptate într-o anumită aplicație sau sudare. Rezultatele reale vor varia în funcție de mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, procedura de sudare, compozitia chimica a tablelor și temperatura, proiectarea sudurii și metodele de fabricație. Utilizatorii sunt atenționați să confirme, prin teste de calificare sau prin alte mijloace adecvate, adecvarea oricărui consumabil și procedură de sudură înainte de utilizare în aplicația prevăzută.

Fise cu date de securitate (SDS) sunt disponibile aici:



Sub rezerva modificărilor – Aceste informații sunt exacte, după cunoștințele noastre, la momentul tipării.
Vă rugăm să consultați www.lincolnelectric.eu pentru orice informații actualizate.