

L61

CARACTÉRISTIQUES

- Standard de l'industrie pour les applications de soudage à l'arc submergé.
- Fil arc submergé à bas carbone, bas silicium et à 1% de manganèse pour applications générales.
- Bon choix pour une large palette d'applications arc submergé en monofil ou multifils.

CLASSIFICATION

AWS A5.17 EM12K
 EN ISO 14171-A S2Si

ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU FIL (%)

C	Mn	Si
0.1	1.0	0.25

CONDITIONNEMENT

Diamètre de fil (mm)	Conditionnement	Poids (kg)	Référence
1.6	BOBINE	25.0	FL61-16-25VCI
	FÛT	250.0	FL61-16-250
	FÛT	600.0	FL61-16-600AC
2.0	BOBINE	25.0	FL61-2-25VCI
	BOBINE	300.0	FL61-2-300
	FÛT	350.0	FL61-2-350
	FÛT	500.0	FL61-2-500
	FÛT	1000.0	FL61-2-1000
2.4	BOBINE	25.0	FL61-24-25VCI
	FÛT	350.0	FL61-24-350
	FÛT	400.0	FL61-24-400
	FÛT	1000.0	FL61-24-1000
3.2	BOBINE	25.0	FL61-32-25VCI
	BOBINE	100.0	FL61-32-100
	BOBINE	300.0	FL61-32-300
	FÛT	350.0	105506
	FÛT	400.0	FL61-32-400
	FÛT	600.0	FL61-32-600SF
4.0	BOBINE	25.0	FL61-4-25VCI
	BOBINE	100.0	FL61-4-100, FL61-4-100E
	BOBINE	300.0	FL61-4-300
	FÛT	350.0	105438
	FÛT	400.0	FL61-4-400
	FÛT	600.0	FL61-4-600SF
	BOBINE	1000.0	FL61-4-1T
	FÛT	1000.0	FL61-4-1000
4.8	BOBINE	25.0	FL61-48-25VCI

RÉSULTATS DES TESTS

Les résultats des essais concernant les propriétés mécaniques, le dépôt ou la composition de l'électrode et les niveaux d'hydrogène diffusible ont été obtenus à partir d'un moule produit et testé selon les normes prescrites, et ne doivent pas être considérés comme les résultats attendus dans une application soudée particulière. Les résultats varieront en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, de la procédure de soudage, de la composition chimique et de la température de la tôle, de la configuration de l'assemblage et des méthodes de fabrication. Les utilisateurs sont priés de confirmer, par un test de qualification, ou autre moyen approprié, l'adéquation de tout métal d'apport et procédure de soudage avant de l'utiliser dans l'application prévue.

Les fiches de données de sécurité (SDS) sont disponibles ici:



Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l'état actuel de nos connaissances à la date d'impression. Veuillez vous référer à www.lincolnelectric.fr pour toute information mise à jour.