

LNS 135

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Genera un deposito a basso carico in combinazione con flussi neutri.
- Usato su grado 355MPa o inferiore.
- Buon comportamento su lamiere sporche.

CLASSIFICAZIONE

AWS A5.17	EM12K
EN ISO 14171-A	S2

COMPOSIZIONE CHIMICA [%] TIPICA DEL FILO

C	Mn	Si
0.1	1.0	0.10

CONFEZIONAMENTI E DIMENSIONI

Diametro del filo (mm)	Confezione	Peso (kg)	Codice prodotto
2.4	BOBINA	25.0	LNS135-24-25VCI
3.2	BOBINA	25.0	LNS135-32-25VCI

RISULTATI DELLE PROVE

I risultati dei test per le proprietà meccaniche, la composizione del deposito o dell'elettrodo e i livelli di idrogeno diffusibile sono stati ottenuti da una saldatura prodotta e testata in base agli standard prescritti e non devono essere considerati i risultati attesi in una particolare applicazione o saldatura. I risultati effettivi variano a seconda di diversi fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedure di saldatura, composizione e temperatura dei materiali base, configurazione del cianfrino e metodi di fabbricazione. Gli utilizzatori sono chiamati a confermare l'idoneità del materiale di consumo per la saldatura e delle procedure attraverso test di qualifica o altri metodi idonei prima dell'utilizzo.

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili qui:



Soggetto a modifica - Le informazioni sono precise per quanto a nostra conoscenza al momento della stampa della presente brochure. Fare riferimento a: www.lincolnelectric.eu per qualsiasi informazione aggiornata.