Baso® 48SP

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Schweißleistung, sehr stabiler und gerichteter Lichtbogen
- Sehr gute Spaltüberbrückbarkeit und ideal für Wurzelschweißungen und Zwangslagen
- Schweißen an Wechselstrom und Gleichstrom möglich
- Stabiler Lichtbogen, auch bei niedriger Stromstärke
- Beliebt in der schweißtechnischen Ausbildung

KLASSIFIZIERUNG

AWS A5.1 E7016-H8
EN ISO 2560-A E 38 3 B 12 H10

STROMART

AC/DC+

SCHWEISSPOSITIONEN

Alle Schweißpositionen, außer Fallnaht

ZULASSUNGEN

ABS	LR	BV	DNV	ΤÜV
+	+	+	+	+

CHEMISCHE ANALYSE (IN %), TYPISCHE WERTE, REINES SCHWEISSGUT

С	Mn	Si	Р	S
0.06	0.9	0.7	≤ 0.020	≤ 0.015

MECHANISCHE GÜTEWERTE, TYPISCHE WERTE, REINES SCHWEISSGUT

	Streckgrenze		Zugfestigkeit	Dehnung	Kerbschlagzähigkeit ISO-V (J)	
	Zustand* (MPa)	(MPa)	(MPa)	(%)	+20°C	-30°C
Typische Werte	AW	≥ 380	470-600	25	150	60

AW (U) =unbehandelt

STROM

Durchmesser x Länge (mm)	Strombereich (A)
2,5 x 350	55-95
3,2 x 350	80-150
3,2 x 450	95-150
4,0 x 350	120-190
4,0 x 450	120-190

VERPACKUNG UND LIEFERFORMEN

Durchmesser x Länge (mm)	Verpackung	Elektroden / VE	Nettogewicht / VE (kg)	Artikel-Nr.
2,5 x 350	SRP (Sahara ReadyPack)	44	0.9	571837-2
	СВОН	100	2.0	570977-1
3,2 x 350	SRP (Sahara ReadyPack)	51	1.7	571844-2
	СВОН	55	1.8	570984-1
3,2 x 450	СВОН	55	2.3	570991-1
4,0 x 350	SRP (Sahara ReadyPack)	27	1.4	571851-2
	СВОН	40	2.0	571857-1
4,0 x 450	СВОН	40	2.6	571004-1

Baso® 48SP-DE-03/02/23



TESTERGEBNISSE

Testergebnis für mechanische Gütewerte, Abschmelzleistung oder Elektrodenzusammensetzung und diffusiblen Wasserstoff ergeben sich aus Schweißproben, die normgerecht hergestellt und geprüft werden. Sie können bei speziellen Anwendungen und Schweißungen nicht als Ergebnisse erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von zahlreichen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Schweißverfahren, der chemischen Zusammensetzung und der Temperatur des Grundwerkstoffes, der Nahtform und den Fertigungsprozessen. Anwender sollten durch Qualifizierungsprüfungen oder andere geeignete Maßnahmen die Eignung von Zusatzwerkstoffen und Verfahren für bestimmte Anwendungen bestätigen

Sicherheitsdatenblätter (SDB) finden Sie hier:



Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Siehe www.lincolnelectric.com für aktualisierte Informationen

Baso® 48SP-DE-03/02/23

