

# 神箭® SJ-101G

## 主要特点

铝碱型烧结焊剂，碱度为1.57，颗粒度为10-40目。推荐交流或直流反接。适用于X70、X80等级管线钢焊接，在高温输入条件下有良好的冲击韧性，应用于单丝或多丝焊接以及其它低合金高强度钢。

## 主要应用

- 管线
- 风塔

## 产品包装

- 25KG/纸袋
- 如需其它包装，请联系我们

## 焊前烘干

施焊前，如焊剂有可能因存储环境不当或冷凝水分影响而受潮时，必须在大约300-350°C下烘培2小时。

## 符合标准

- GB/T 5293 S 49A 4 AB-SU34
- AWS A5.17: F7A4-EH14

## 焊接位置

- 平焊及横焊

## 认证

- CE

## 熔敷金属化学成分

	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cu%	Mo%	Ti%	B%
<b>SJ-101G/JW® -1(SU34)</b>	0.10	1.50	0.30	0.022	0.013	0.068	--	--	--
<b>SJ-101G/JW® -9</b>	0.09	1.49	0.48	0.011	0.008	0.075	0.36	0.09	0.004

## 焊剂化学成分

	SiO <sub>2</sub> %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	Na <sub>2</sub> O%	MgO%	MnO%	CaF <sub>2</sub> %	P%	S%
SJ-101G	22.50	20.98	2.02	25.17	4.40	21.83	0.028	0.020

## 熔敷金属力学性能(焊态)

	屈服强度 (Mpa)	抗拉强度 (Mpa)	伸长率 (%)	V型缺口冲击韧性 J @ °C	等级
<b>SJ-101G/JW® -1(SU34)</b>	430	535	29	90	-40 GB:S 49A 4 AB-SU34

# 神箭® SJ-101G

## 双面单道焊焊缝金属力学性能 (焊态)

	屈服强度 (Mpa)	抗拉强度 (Mpa)	伸长率 (%)	V型缺口冲击韧性 J @ °C	
SJ-101G/JW®-9	565	640	28	189	-40
				164	-50
				142	-60

## 推荐焊接工艺

焊丝直径 (mm)	焊接电流 (A)	焊接电压 (V)	干伸长度 (mm)	焊接速度 (mm/s)
2.0	300-400	26-29	13-19	5-6
2.4	350-450	27-30	19-32	5.5-6.5
3.2	425-525	27-30	25-38	6-7
4.0	475-575	27-30	25-38	6.5-7.5
4.8	525-625	27-30	25-38	6.5-7.5

### 客户协助政策

林肯电气是全球卓越的集弧焊产品、机器人弧焊系统、等离子和氢燃料切割设备的设计、开发和制造于一体的焊接与切割解决方案提供商。本公司致力于满足客户的需求并超越其期望值。有时买方可能会就使用林肯电气公司产品的情况向本公司咨询有关信息和建议，本公司将依据我们所掌握的信息及时给予答复。但是林肯电气公司对于所提供的建议信息不提供任何保证，不承担任何责任。同时我们也不会做任何形式的任何保证，包括对客户特别目的适应性的保证。实际上，一旦信息或者建议被提供，当资料被更新或者变更后，我们不承担任何责任，也不会提供更新后的信息或者建议，也不能扩大和更改产品销售上的保证。

林肯电气公司是一个积极满足客户需求的制造商，但是对林肯电气产品的选择和使用是由客户自己控制的，客户对自己的选择是要负全部责任的。超出林肯电气公司控制范围的许多因素，会影响到应用这种类型制造方法和服务要求所产生的结果。

截止付印之前，本资料已反映了精确的信息，如需其他信息，请参考www.lincolnelectric.com.cn

### 授权代理商：

本手册内所涉及的相关实验数据、统计资料、调查结果，均来自于林肯电气实验室。除特殊说明外，焊机产品相关实验均按照国际通用标准 IEC60974-1 进行测试；焊材产品相关实验均按照 AWS 标准进行测试，焊材产品实验具体适用标准详见各产品页面标注。

本手册的个别用于林肯电气产品描述的极限词语，仅在林肯电气公司的产品范围内进行对比，不涉及与任何其他公司产品的比较，且仅面向林肯电气客户作为林肯电气产品使用的技术性概括指导，不作为产品推销使用，非广告宣传用语！

## 林肯电气（唐山）焊接材料有限公司

中国河北省唐山市滦州市台商工业区日月潭路001号 邮编：063700

电话：800 820 0269 传真：+86 315 5038 503

www.lincolnelectric.com/zh-CN