



LINCOLN[®]
ELECTRIC



BASO G

Excelente para soldadura E7018-1 H4R

BASO G

AWS A5.1 E7018-1 H4R

ISO 2560-A E 42 5 B 3 2 H5

LINCOLN
ELECTRIC



EXCELENTE RENDIMIENTO QUE HACE POSIBLE LOS MEJORES RESULTADOS DE SOLDADURA

A lo largo de nuestro proceso de diseño, somos conscientes de la importancia de las propiedades mecánicas junto con una óptima soldabilidad, para obtener los mejores resultados..

■ Ventajas:

Óptima soldabilidad y eficiencia del 120% en alta productividad

- Buen inicio y reencendido del arco
- Excelente mojado que proporciona resultados excepcionales en pasadas de relleno y peinado
- Alta precisión en el control del arco y excepcional penetración en la pasada de raíz
- Disponible en empaquetado al vacío
- Amplia gama de homologaciones

Composición química (%en peso) metal depositado(típica)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo
0.07	1.2	0.3	0.015	0.010	<0.1	<0.1	<0.1

Propiedades mecánicas metal depositado

Condiciones	Re, MPa	Rm, MPa	A, %	CVN @-50°C, J
Recien soldado	500	610	32	90
2h/620°C	480	590	31	80

■ Posiciones de Soldadura

(ISO/ASME)





EMPAQUETADOS DISPONIBLES


Elija el tipo de empaquetado que se adapta mejor a sus necesidades : paquete de cartón o al vacío.



EMPAQUETADO ESTÁNDAR



PAQ AL VACIO PROTECH



Homologaciones

ABS	LR	BV	DNV	TÜV	DB	RINA
+	+	+	+	+	+	+

Diámetros/Empaquetado

Referencia	D, mm	L, mm	Empaquetado	kg
570823-1	2.50	350	Caja Cartón	2
570762-1	3.20	350	Caja Cartón	4
570763-1	3.20	450	Caja Cartón	5,5
570779-1	4.00	350	Caja Cartón	4,2
570816-1	4.00	450	Caja Cartón	5,5
570786-1	5.00	450	Caja Cartón	5,5
521819	2.50	350	Paq. al Vacio Protech	2
521918	3.20	350	Paq. al Vacio Protech	1,9
521919	3.20	450	Paq. al Vacio Protech	2,5
521901	4.00	350	Paq. al Vacio Protech	1,9
521888	4.00	450	Paq. al Vacio Protech	2,5

POLÍTICA DE SOPORTE AL CLIENTE

En Lincoln Electric® nos dedicamos a la fabricación y la venta de equipos de soldadura y corte, así como de consumibles. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas. En ocasiones, puede que los clientes se dirijan a Lincoln Electric para solicitar información o asesoramiento acerca del uso de los productos de nuestra marca. Nuestra plantilla responde a las dudas del mejor modo posible, basándose en la información aportada por los clientes y su conocimiento sobre la aplicación. Sin embargo, nuestros empleados no están en posición de verificar la información proporcionada ni evaluar los requisitos técnicos asociados al proceso de soldadura en cuestión. Por consiguiente, Lincoln Electric no ofrece ningún tipo de garantía ni asume responsabilidad alguna en relación con dicha información o dicho asesoramiento. Asimismo, el hecho de proporcionar dicha información o dicho asesoramiento no conlleva, amplía ni altera ningún tipo de garantía en relación con nuestros productos. Toda garantía explícita o implícita que pudiera derivarse de la información o el asesoramiento, incluidas todas las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para fines concretos de los clientes, queda excluida específicamente.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la elección y uso de cada producto vendido por Lincoln Electric depende únicamente del cliente y es responsabilidad exclusiva de este. Hay muchas variables que escapan al control de Lincoln Electric y que pueden afectar a los resultados obtenidos al aplicar métodos de fabricación y requisitos de servicio de diversa índole

Sujeta a cambio. Esta información es precisa según nuestro leal saber y entender en el momento de la impresión. Visite www.lincolnelectric.eu para consultar información más actualizada.