Arosta® 304L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Eccellente resistenza alla corrosione in ambienti ossidanti come l'acido nitrico.
- Elevata resistenza alla corrosione intergranulare.
- Aspetto liscio del cordone.
- Facile rimozione della scoria.
- Rivestimento dell'elettrodo resistente.
- Saldabile con AC e DC.

CLASSIFICAZIONE

AWS A5.4 E308L-16 EN ISO 3581-A E 19 9 L R 12

TIPO DI CORRENTE

AC/DC(+/-)

POSIZIONI DI SALDATURA

Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente

APPROVAZIONI

BV	TÜV
+	+

COMPOSIZIONE CHIMICA [%] TIPICA DEL DEPOSITO

С	Mn	Si	Cr	Ni	FN (acc. WRC 1992)
0.02	0.8	0.8	19.5	9.7	4-10

CARATTERISTICHE MECCANICHE TIPICHE DEL DEPOSITO (ALL WELD METAL)

Condizione*		0.2% Snervamento Rp0,2 (MPa)	Rottura (MPa)	Allungamento (%)	Resilienz +20°C	a ISO-V (-20°C	(J) -196°C
Richiesto: AWS A5.4		non specificato	min. 520	min. 35	non specificato		
EN ISO		min. 320	min. 510	min. 30	non specificato		
Valori tipici	AW	440	580	43	70	60	24

AW = As welded

REGOLAZIONE PARAMETRI

Diametro x Lunghezza (mm)	Corrente (A)			
2,0 x 300	30-50			
2,5 x 350	40-75			
3,2 x 350	60-110			
4,0 x 350	80-150			
5,0 x 350	140-220			

CONFEZIONAMENTI E DIMENSIONI

[Diametro x Lunghezza (mm)	Confezione	Elettrodi/unità	Peso netto/unità (kg)	Codice prodotto
	2,5 x 350	СВОН	92	2.0	527537-2
	3,2 x 350	CBOX	120	4.2	527834-2
	4,0 x 350	CBOX	85	5.8	527940-2

Arosta® 304L-IT-11/04/24



RISULTATI DELLE PROVE

I risultati dei test per le proprietí meccaniche, la composizione del deposito o dell'elettrodo e i livelli di idrogeno diffusibile sono stati ottenuti da una saldatura prodotta e testata in base agli standard prescritti e non devono essere considerati i risultati attesi in una particolare applicazione o saldatura. I risultati effettivi variano a seconda di diversi fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedure di saldatura, composizione e temperatura dei materiali base, configurazione del cianfrino e metodi di fabbricazione. Gli utilizzatori sono chiamati a confermare l'idoneitf del materiale di consumo per la saldatura e delle procedure attraverso test di qualifica o altri metodi idonei prima dell'utilizzo

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili qui:



Soggetto a modifica - Le informazioni sono precise per quanto a nostra conoscenza al momento della stampa della presente brochure. Fare riferimento a: www.lincolnelectric.eu per qualsiasi informazione aggiornata.

Arosta® 304L-IT-11/04/24

