CARBOFIL 2NiMoCr

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Eccellenti proprietà meccaniche.
- Acciai ad alta resistenza allo snervamento fino a 890 MPa.
- Può essere utilizzato per applicazioni a bassa temperatura fino a -40°C.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Infrastrutture
- Movimentazione terra
- Gru
- Acciai strutturali

CLASSIFICAZIONE

AWS A5.28 ER120S-G

EN ISO 16834-A G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo

GAS DI PROTEZIONE (ACC. EN ISO 14175)

M20 Miscela gas Ar+ 5-15% CO₂ M21 Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂

M24 Miscela gas Ar+ 5-15% CO₂+ 0,5-3% O₂
M26 Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂+ 0,5-3% O₂

APPROVAZIONI

τΰν	DB	CE
+	+	+

COMPOSIZIONE CHIMICA [%] TIPICA DEL FILO

С	Mn	Si	Р	S	Cr	Ni	Мо
80.0	1.7	0.7	≤0.015	≤0.018	0.4	2.2	0.6

CARATTERISTICHE MECCANICHE TIPICHE DEL DEPOSITO (ALL WELD METAL)

	Gas di protezione	Condizione*	Snervamento	Rottura	Allungamento	Resilienza ISO-V (J)	
	das di protezione cond		(MPa)	(MPa)	(%)	+20°C	-40°C
Valori tipici	M21	AW	≥890	≥940	≥15	≥80	≥47

^{*} AW = As welded

CONFEZIONAMENTI E DIMENSIONI

Diametro del filo (mm)	Confezione	Peso (kg)	Codice prodotto	
1.2	BOBINA (B300)	16.0	W000289176	
	FUST0	300.0	W000289177	

RISULTATI DELLE PROVE

I risultati dei test per le proprietí meccaniche, la composizione del deposito o dell'elettrodo e i livelli di idrogeno diffusibile sono stati ottenuti da una saldatura prodotta e testata in base agli standard prescritti e non devono essere considerati i risultati attesi in una particolare applicazione o saldatura. I risultati effettivi variano a seconda di diversi fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedure di saldatura, composizione e temperatura dei materiali base, configurazione del cianfrino e metodi di fabbricazione. Gli utilizzatori sono chiamati a confermare l'idoneití del materiale di consumo per la saldatura e delle procedure attraverso test di qualifica o altri metodi idonei prima dell'utilizzo

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili qui:



Soggetto a modifica - Le informazioni sono precise per quanto a nostra conoscenza al momento della stampa della presente brochure. Fare riferimento a: www.lincolnelectric.eu per qualsiasi informazione aggiornata.



CARBOFIL 2NiMoCr-IT-19/03/24