

SuperGlaze® MIG 4047

GŁÓWNE CECHY

- Stosowany jako zamiennik drutu 4043, zwiększający zawartość krzemu w spoinie.
- Duża odporność na pękanie gorące i wysoka wytrzymałość spoiny pachwinowej na ścinanie.
- Idealny wygląd spoiny.
- Niższa temperatura topnienia i lepsza płynność w porównaniu z drutami 4043.

NAJWAŻNIEJSZE ZASTOSOWANIA

- Podzespoły do pojazdów
- Wymienniki ciepła
- Nadwozia pojazdów
- Lutowanie blach aluminiowych, kształtowników i odlewów

KLASYFIKACJA

AWS A5.10	ER4047
EN ISO 18273	S Al 4047 (AlSi12)

GAZ OSŁONOWY (WG. EN ISO 14175)

I1	Gaz obojętny Ar (100%)
I3	Gaz obojętny Ar+ 0,5-95% He
Przepływ	14-24 l/min (Argon)

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY DRUTU (% WAG.)

Al	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Be
reszta.	11-13	maks. 0,8	maks. 0,30	maks. 0,15	maks. 0,10	maks. 0,20	0.0003

Uwaga: pozostałe, nie wymienione wyżej pierwiastki składowe nie powinny przekraczać łącznie 0,15%

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPIWA

	Gaz osłonowy	Stan*	Umowna granica plastyczności (MPa)	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	Wydłużenie (%)
Wartości typowe	I1	AW	60-80	130-190	5-20

* AW = bez obróbki cieplnej

OPAKOWANIE, DOSTĘPNE ROZMIARY

Średnica drutu (mm)	Opakowanie	Ciężar (kg)	Indeks
1.2	BECZKA	136.0	ED036613
1.6	BECZKA	136.0	ED036612

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań właściwości mechanicznych, składu chemicznego spoiwa lub elektrody oraz poziomu wodoru dyfundującego uzyskano na podstawie spoiny, wykonanej i przetestowanej zgodnie z obowiązującymi normami, i nie należy zakładać, że takie same wyniki zostaną uzyskane w każdym, szczególnym zastosowaniu. Rzeczywiste wyniki będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym, ale nie wyłącznie, procesu spawania, składu chemicznego i temperatury materiału rodzimego, konstrukcji złącza spawanego i metod produkcyjnych. Użytkownikom zaleca się, aby przed zastosowaniem we własnych aplikacjach, potwierdzili za pomocą testów kwalifikacyjnych lub innych, odpowiednich metod, przydatność wszelkich materiałów spawalniczych i procedur spawalniczych.

Kod QR do pobrania kart charakterystyk (SDS) produktu:



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie jej wydania i są zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.lincolnelectric.eu